

Best.-Nr.
562

Sopro AR 562 Armierung



Alkalibeständiges, kunststoffummanteltes Glaseidengewebe zum Einbetten in Putze, Spachtelmassen, Dünnbettmörtel und Dichtschlämmen.

- wasser- und witterungsbeständig
- zur Armierung von Lastverteilungsschichten im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem
- als Stabilisierungsmaßnahme für Dünnbett- und Mittelbettmörtel sowie für Abdichtungswerkstoffe
- zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei kritischen Untergründen
- leichte Verarbeitung
- innen und außen

Anwendungsgebiete

Als Armierung im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem. Zur zusätzlichen schiebefesten Armierung auf kritischen Untergründen zur Spannungsaufnahme und Risseverhinderung

- in hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln auf Holzspanplatten, Dämmplatten o.Ä.
- als Rissüberbrückung im Stoßfugenbereich von Bauplatten oder Dämmstoffen
- bei Abdichtungen mit Dichtschlämmen
- bei selbstnivellierenden Bodenspachtelmassen auf Holzspanplatten, Holzdielen etc.

Maschenweite

4×4 mm

Flächengewicht

ca. 165 g/m²

Farbe

weiß

Verbrauch

ca. 1,10 m/m²

Werkzeuge

Schere, Glättkelle

Lagerung

in ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken, aufrechtstehend und lichtgeschützt, auf Palette lagerfähig

Lieferform

Rolle (100 cm breit) 50 m, Rolle (100 cm breit) 10 m, Rolle (20 cm breit) 50 m


www.sopro.com

Sopro


feinste Bauchemie

Verarbeitung

Sopro Armierung wird auf die entsprechende Länge zugeschnitten, auf dem Untergrund ausgerollt und mit einem Tacker o.Ä. befestigt, **oder** in die frische Mörtel- oder Spachtelschicht eingebettet und überspachtelt. Eine Überlappung der Bahnenstöße von 10 cm ist zu beachten.



Mörtel- oder Spachtelmassearmierung



Armierung auf kritischen Untergründen

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Sopro Armierung ist kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV/EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 33845 476-90
Telefon +49 (0) 33845 476-93
Telefax +49 (0) 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0
Telefax +43 (0) 7224 671 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41