

Best.-Nr.  
**562**

# Sopro AR 562

## Armierung



Alkalibeständiges, kunststoffummanteltes Glasseidengewebe zum Einbetten in Putze, Spachtelmassen, Dünnbettmörtel und Dichtschlämmen.

- wasser- und witterungsbeständig
- zur Armierung von Lastverteilungsschichten im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem
- als Stabilisierungsmaßnahme für Dünnbett- und Mittelbettmörtel sowie für Abdichtungswerkstoffe
- zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei kritischen Untergründen
- leichte Verarbeitung
- innen und außen

### Anwendungsgebiete

Als Armierung im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem. Zur zusätzlichen schiebefesten Armierung auf kritischen Untergründen zur Spannungsaufnahme und Risseverhinderung

- in hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln auf Holzspanplatten, Dämmplatten o. Ä.
- als Rissüberbrückung im Stoßfugenbereich von Bauplatten oder Dämmstoffen
- bei Abdichtungen mit Dichtschlämmen
- bei selbstnivellierenden Bodenspachtelmassen auf Holzspanplatten, Holzdielen etc.

### Maschenweite

4×4 mm

### Flächengewicht

ca. 165 g/m<sup>2</sup>

### Farbe

weiß

### Verbrauch

ca. 1,10 m/m<sup>2</sup>

### Lagerung


in ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken, aufrechtstehend und lichtgeschützt, auf Palette lagerfähig

### Lieferform


Rolle (100 cm breit) 50 m, Rolle (100 cm breit) 10 m, Rolle (20 cm breit) 50 m

## Verarbeitung

Sopro Armierung wird auf die entsprechende Länge zugeschnitten, auf dem Untergrund ausgerollt und mit einem Tacker o. Ä. befestigt, oder in die frische Mörtel- oder Spachtelschicht eingebettet und überspachtelt. Eine Überlappung der Bahnenstöße von 10 cm ist zu beachten.



Mörtel- oder Spachtelarmierung



Armierung auf kritischen Untergründen

## Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

Schere, Glättkelle

## Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Sopro Armierung ist kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Verkauf Nord**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
D-49525 Lengerich  
Fon +49 5481 31-314  
Fax +49 5481 31-414

**Verkauf Ost**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Zielitzstraße 4  
D-14822 Alt Bork  
Fon +49 33845 476-90  
Fon +49 33845 476-93  
Fax +49 33845 476-92

**Verkauf Süd**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611-1707-243  
Fax +49 611-1707-250

**International Business**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611-1707-239  
Fax +49 611-1707-240

**Österreich**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 7224 67141-0  
Fax +43 7224 67181

**Schweiz**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Zweigniederlassung  
Thun/Schweiz  
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Fon +41 33 3340040  
Fax +41 33 3340041